

Scheda Tecnica

SIPOLPRENE® 68217 W

DESCRIZIONE

SIPOLPRENE® 68217 W è un elastomero termoplastico a base di etere estere (TPC-ET), sviluppato e prodotto da Sipol, con una durezza nominale di Shore D 68, un modulo molto basso e un comportamento reologico, che lo rende adatto per lo stampaggio a iniezione e l'estrusione. SIPOLPRENE® 68217 W è disponibile nella versione in dry blend stabilizzata UV.

PROPRIETÀ TERMICHE

PROPRIETÀ	METODO	U.M.	VALORE TIPICO
Temperatura di fusione	ISO 11357-3	°C	217
Temperatura di cristallizzazione	ISO 11357-3	°C	177
Temperatura di transizione vetrosa	ISO 11357-2	°C	30
Vicat A/50	ISO 306	°C	208

PROPRIETÀ REOLOGICHE

PROPRIETÀ	METODO	U.M.	VALORE TIPICO
MFI 230 °C, 2.16 Kg	ISO 1133	g/10 min	20
MVR 230 °C, 2.16 Kg	ISO 1133	cm ³ /10min	16

PROPRIETÀ MECCANICHE

PROPRIETÀ	METODO	U.M.	VALORE TIPICO
Durezza Shore D, istantanea / 15 s	ISO 868	Shore D	68/65
Carico a rottura	ISO 527	MPa	58
Allungamento a rottura	ISO 527	%	490
Modulo elastico a flessione	ISO 178	MPa	525
Resilienza Izod con intaglio (23 °C)	ISO 180	J/m	37
Resilienza Izod con intaglio (-40 °C)	ISO 180	J/m	34
Resistenza all'abrasione (Carico verticale 5N)	ISO 4649	mm ³	56
Compression set (23°C)	ISO 815:1991	%	18
Compression set (70°C)	ISO 815:1991	%	67

ALTRE PROPRIETÀ

PROPRIETÀ	METODO	U.M.	VALORE TIPICO
Densità	ISO 1183	g/cm ³	1,25
Assorbimento d'acqua (23°C x 24h immersione)	MI 08	%	0.2

Scheda Tecnica

SIPOLPRENE® 68217 W

INDICAZIONI DI APPLICAZIONE

Profilo di temperature suggerito per lo stampaggio a iniezione

TEMPERATURA DI FUSIONE	TEMPERATURA DELLO STAMPO	UGELLO	ZONA ANTERIORE 3	ZONA CENTRALE 2	ZONA POSTERIORE 1
°C	°C	°C	°C	°C	°C
217	40 - 50	240	230	220	195-210

Profilo di temperature suggerito per l'estrusione

TEMPERATURA DI FUSIONE	MFI	ZONA DI ALIMENTAZIONE	ZONA DI COMPRESSIONE	ZONA DI MISCELAZIONE	ZONA DI TESTA
°C	g/10 min.	°C	°C	°C	°C
217	20 (230 °C, 2.16 Kg)	200 - 215	215 - 225	215 - 230	215 - 230

CONDIZIONI DI ESSICCAMENTO

Essiccamento consigliato = Sì
Temperatura di essiccamento = 90 °C
Tempo di essiccamento, essiccatore deumidificatore = 2-3 h
Contenuto di umidità per processing = 0,15 %

IMBALLAGGIO

Sacchi da 25 kg provvisti di film barriera all'umidità in alluminio.
Octabins di cartone da 500 Kg con liner interno in PE.
Big bags da 500 Kg e da 1000 Kg

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 12 mesi se conservato nei suoi imballi originali integri, stoccato in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. Nel caso in cui il prodotto sia conservato a temperature inferiori ai 5 - 10°C, si raccomanda di portarlo ad una temperatura intorno ai 15 – 20°C per almeno 24 ore prima di utilizzarlo.